

Ficha técnica

Barniz Mar y Montaña

Presentación: 0.5, 1, 4 y 20 litros



Características

Producto de alto brillo elaborado a base de resinas alquídicas de excelente calidad, filtros solares y secantes sin plomo, que le otorgan una gran resistencia a la intemperie. Formulado para proteger y embellecer todo tipo de superficie de madera.

Usos

Puede ser usado tanto en exterior como en interior para aplicar sobre madera. También para ladrillos a la vista.

Preparación de la superficie

- Limpiar la superficie a pintar eliminando grasitud, polvo o material deteriorado con agua y detergente. Si se observara presencia de hongos lavar con lavandina diluida. En ambos casos enjuagar a fondo y dejar secar.
- Sobre superficies nuevas o expuestas después del lijado, lijar en el sentido de las vetas y eliminar el polvillo. Aplicar una mano de barniz diluido con 50 % de aguarrás mineral de buena calidad.
- Sobre superficies barnizadas en buen estado: lijar y eliminar el polvillo.
- Sobre superficies barnizadas en mal estado: eliminar la película de barniz envejecido con lija, espátula y/o removedor. Si se usa removedor gel, lavar con agua a fondo los restos de removedor y dejar secar. Aplicar una mano de barniz diluido con 50 % de aguarrás mineral de buena calidad.

Aplicación

Aplicar dos manos de barniz a pincel, rodillo o soplete en la dirección de la veta de la madera. Se puede diluir con un máximo de 5 % aguarrás. Lijar suavemente entre manos para un mejor aspecto final. Los elementos de trabajo se limpian con aguarrás o thinner.

Recomendaciones

Es un producto inflamable Clase 3 de 2ª categoría. No apagar con agua. Usar extinguidores de anhídrido carbónico (CO₂) o Polvo Químico

Mantener los envases cerrados en lugares frescos y cubiertos, fuera del alcance de los niños y alejados del fuego u otras fuentes de calor. Trabajar en ambientes ventilados, usando guantes y antiparras o anteojos.

No ingerir. Evitar el contacto prolongado con los ojos y la piel. En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

En caso de ingestión o cualquier otro problema, consultar inmediatamente al Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez (Tel: 4962-6666 / 9232 / 9229 / 2247) o al Centro Nacional de Intoxicaciones (Tel: 0-800-333-0160).

Ficha Técnica

| | |
|---|---|
| Vehículo | ● Resinas alquídicas de excelente calidad y secantes sin plomo |
| Color | ● Tonos de maderas naturales por teñido con entonadores para barnices y lacas hasta 60 cm ³ por litro. ● Otros colores por agregado de entonadores universales hasta 30 cm ³ por litro |
| Dilución | ● Máximo 10 % de aguarrás |
| Viscosidad Stormer (25°C) | ● 68 + - 2 UK |
| Tiempo de Secado | ● Al tacto 2 a 3 horas; duro 6 a 8 horas |
| Repintado | ● 8 a 10 horas entre manos |
| Brillo | ● Brillante |
| Manos | ● 2 manos |
| Aplicabilidad y Aspecto de la Superficie Pintada | ● De fácil aplicación y aspecto parejo |
| Inflamable | ● De 2ª categoría |
| Rendimiento | ● 12 a 14 m ³ por litro y por mano |