

Ficha técnica

Latex "BRÍO PRO" Exterior – Interior (Envase Doypack)

Presentación: 3 Litros



Características

Es una pintura mate para exterior e interior a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa, dióxido de titanio y pigmentos extendedores de excelente calidad, obteniéndose así un buen poder cubritivo.

Usos

En exteriores e interiores para aplicar sobre superficies de revoque, enduído, hormigón, fibrocemento, ladrillos.

Preparación de la superficie

Limpiar la grasitud, los hongos y las algas con agua y detergente primero y después con lavandina diluida (una parte de lavandina concentrada en 5 partes de agua). Enjuagar con agua y dejar secar.

En superficies sin pintar aplicar una mano de Sellador – Fijador ANDINA diluido.

En superficies pintadas e liminar las partes flojas con cepillo o espátula y lijar. Emparejar imperfecciones con Enduído (interior o exterior) ANDINA , lijar y eliminar el polvillo. Volver a aplicar una mano de Sellador – Fijador ANDINA diluido. La superficie a pintar debe quedar mate.

Aplicación

Agitar y Mezclar el producto dentro del envase antes de abrirlo. Aplicar a pincel, rodillo o soplete dos a tres manos de pintura. Se puede diluir con máximo 5 % de agua. Los elementos de trabajo se lavan con agua y detergente.

Recomendaciones

Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados y fuera del alcance de los niños.

Si se va a usar más de un envase, conviene mezclar sus contenidos.

Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir.

En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

En caso de ingestión o cualquier otro problema, consultar inmediatamente al Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez (Tel: (011) 4962-6666 / 2247) o al Centro Nacional de Intoxicaciones (Tel: 0-800-333-0160).

Ficha Técnica

Vehículo	● Polímeros acrílicos en dispersión acuosa
Pigmentos	● Dióxido de titanio y extendedores
Color	● Blanco. Coloreable con Sistema de Colores ANDINA o con entonadores universales ANDINA hasta 5 cm ³ por litro pintura.
Olor	● Bajo olor
Dilución	● Máximo 5 % de agua
Viscosidad Stormer (25°C)	● 91 + - 2 UK
Densidad (25°C)	● 1,30 +- 0,02 g/cm ³
Porcentaje de Sólidos en Peso	● 42 + - 1 %
Grado de Molienda	● 40 - 45 um
Tiempo de Secado	● Al tacto 30 - 40 minutos; duro 1 hora
Repintado	● 4 a 6 horas entre manos
Brillo	● Mate
Poder Cubritivo	● Bueno
Manos	● 2 a 3 manos dependiendo del estado de la superficie a pintar
Aplicabilidad y Aspecto de la Superficie Pintada	● De fácil aplicación y aspecto parejo
Rendimiento	● 8 a 11 m ² por litro y por mano
Ecológico	● Sí; no contiene plomo, mercurio ni cromo.