

LÍNEA IMPERMEABILIZANTES



VISTA IMPERMEABILIZANTE

FRENTE

- Súper elástico
- Máximo cubritivo
- Sella fisuras
- Antihongo / Antialgas

	Cant. litros	Código
Presentación	1 Litros	VF11
	4 Litros	VF14
	10 Litros	VF110
	20 Litros	VF120
Aplicación	Exterior	
Rendimiento	3 m ² x litro	

Características

Pintura impermeabilizante mate a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa, resistentes a la alcalinidad residual de superficies nuevas. De alto poder cubritivo, baja absorción de agua, permeable al vapor de agua y buena resistencia a la intemperie y al lavado. Tiene aditivos antihongos y antialgas perdurables, bajo olor y no amarillea. Es ecológico.

Usos

Para exterior e interior. Sobre revoque, mampostería, enduído, yeso, hormigón, fibrocemento o ladrillos.

Color

Además del blanco, se ofrecen 17 colores preparados en fábrica: negro - gris cemento - chocolate - rojo teja - ocre - amarillo - naranja - bermellon - violeta - rosa chicle - coral - turquesa - verde manzana - verde caribe - verde esmeralda - azul francia.

Se pueden obtener colores pasteles mediante el agregado de entonadores universales ANDINA (hasta 30 cm³ de entonador por kg de pintura) o bien usando el Sistema de Colores ANDINA (por mezcla con Vista de colores ANDINA).

Preparación de la superficie

Limpiar la suciedad, los hongos y las algas con agua y detergente primero y después con lavandina diluida (una parte de lavandina concentrada en cinco partes de agua). Enjuagar con agua y dejar secar. En superficies sin pintar: aplicar una mano diluida de Sellador-Fijador ANDINA diluido.

En superficies previamente pintadas: eliminar las partes flojas con cepillo o espátula y lijar.

Emparejar imperfecciones con una capa fina de Enduído Exterior ANDINA, lijar, eliminar el polvillo y aplicar una mano de Sellador – Fijador ANDINA diluido.

Aplicación

Mezclar el producto dentro del envase. Aplicar a pincel, rodillo o soplete dos manos de pintura. No diluir con más de 5% de agua. Los elementos de trabajo se lavan con agua y detergente.

Recomendaciones

- Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto.
- Mantener los productos bien tapados y fuera del alcance de los niños.
- Si se va a usar más de un envase, especialmente para Frentes VISTA color, conviene mezclar sus contenidos .
- Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- En caso de ingestión o cualquier otro problema, consultar inmediatamente al Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez (Tel: (011) 4962-6666 / 2247) o al Centro Nacional de Intoxicaciones (Tel: 0-800-333-0160).

Ficha Técnica

Vehículo	Polímeros acrílicos en dispersión acuosa
Pigmentos	Dióxido de titanio, pigmentos de color y extendedores especiales
Olor	Bajo olor
Dilución	Máximo 5 % de agua
Viscosidad Stormer (25°C)	91 + - 2 UK
Densidad (25°C)	1,42 + - 0,02 g /cm ³
Porcentaje de Sólidos en Peso	48 + - 1 %
Grado de Molienda	40 - 45 um

Tiempo de Secado	Al tacto 45 – 55 minutos; duro 3 - 4 hrs
Repintado	5 o 6 horas entre manos
Brillo	Mate
Poder Cubritivo	Alto
Manos	2 manos
Aplicabilidad y Aspecto de la Sup.	De fácil aplicación y muy buen aspecto
Rendimiento	12 a 14 m ² por kg y por mano, dependiendo del color y la rugosidad de la superficie a pintar.
Resistencia a lavado	Muy buena
Antihongo	Sí (ensayo de cámara de hongueo)
Antialga	Sí (ensayo de resistencia a las algas)
Resistencia a la Intemperie	Sí (ensayo de envejecimiento acelerado)
Absorción de Agua	Baja
Ecológico	Sí; no contiene plomo, mercurio ni cromo.



ASESORAMIENTO TÉCNICO

Mail: laboratorio@pinturasandina.com

Celular: 11-5998-2113 - Tel: (011) 4716-1111